

TECHNICAL DATA SHEET

品名: 黑碳化硅

粒度:#24

绿碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

| <u>化学成分(典型值)</u> | | <u>物理特性(典型值)</u> | |
|--------------------------------|--------|------------------|------------------------|
| SiC | ≥98.6% | 密度 | ≥3.12g/cm ³ |
| F.C | ≤0.20% | 莫氏硬度 | 9.15 |
| Fe ₂ O ₃ | ≤0.40% | 熔点 | 2250°C |
| SiO ₂ | ≤0.05% | 磁性物含量 | ≤0.025% |

粒度分布行业标准

| 筛网号/目 | 筛网直径/um | 筛网上滞留率 % |
|--------|----------|----------|
| +16 | +1180 | 0 |
| +20 | +850 | ≤25 |
| +25 | +710 | ≥45 |
| +25+30 | +710+600 | ≥65 |
| -35 | -500 | ≤3% |

主要用途

- 喷砂 研磨 抛光等
- 地坪涂料添加剂, 粉末涂料, 光敏涂料, 特氟龙等
- 磨刀石, 研磨石, 油石等制品的生产
- 陶瓷膜, 陶瓷过滤板等陶瓷制品
- 砂纸, 砂轮, 纱布等磨具
- 管道耐磨层/航空发动机耐磨层
- 金刚石工具/水墨片/干磨片生产用辅料

...

包装: 25 千克小袋+吨包

联系人: 马九玲

手机/微信: 15838373120

Email: sales@zzhaixu.cn