

## TECHNICAL DATA SHEET

品名: 绿碳化硅

粒度:F24

绿碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑（生产时加食盐）等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

### 化学成分(典型值)

SiC	≥98.6%
F.C	≤0.20%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	≤0.40%
SiO <sub>2</sub>	≤0.05%

### 物理特性(典型值)

密度	≥3.18g/cm <sup>3</sup>
莫氏硬度	9.4
熔点	2250°C
磁性物含量	≤0.017%

### 粒度分布行业标准

筛网号/目	筛网直径/um	筛网上滞留率 %
+16	+1180	0
+20	+850	≤25
+25	+710	≥45
+25+30	+710+600	≥65
-35	-500	≤3%

### 主要用途

- 喷砂 研磨 抛光等
- 地坪涂料添加剂, 粉末涂料, 光敏涂料, 特氟龙等
- 磨刀石, 研磨石, 油石等制品的生产
- 陶瓷膜, 陶瓷过滤板等陶瓷制品
- 砂纸, 砂轮, 纱布等磨具
- 管道耐磨层/航空发动机耐磨层
- 金刚石工具/水墨片/干磨片生产用辅料

...

包装: 25 千克小袋+吨包

联系人: 马九玲

手机/微信: 15838373120

Email: sales@zzhaixu.cn